

GrabiQ Zincir - Grade 10 (200) / Grade 8+ ya da Grade 10



Isıl işlem

Sertleştirilmiş ve temperlenmiş.
Not: Grade 10 (200) zincirler için maksimum çalışma sıcaklığı 200°C' dir.

Yüzey işlem

Mavi boyalı

Standartlar

ASTM A973/973M-07(2012)
EN 818+2:2008 (WLL+%25,
Sıcaklığa bağlı kapasite düşüşü)

Art.No.	Model	WLL (ton)	D (mm)	L (mm)	E (mm)	Ağırlık (kg)	MPF (kN)	Kopma kuvveti (kN)
2903 02 06 - 1x200 m	KLA 6-10	1.5	6	18	8	0.8	36.8	58.9
2903 02 07 - 1x200 m	KLA 7-10	1.95	7	21	10	1.1	48	77.0
2903 02 08 - 1x200 m	KLA 8-10	2.6	8	24	11	1.4	63	102
2903 02 10 - 1x100 m	KLA 10-10	4	10	30	14	2.3	98	158
2903 02 13 - 1x100 m	KLA 13-10	6.8	13	39	18	3.8	166	268
2903 02 16 - 1x100 m	KLA 16-10	10.3	16	48	22	5.6	251	402
2903 02 20 - 1x50 m	KLA 20-10	16	20	60	29	9.4	393	630
2903 02 22 - 1x50 m	KLA 22-10	20	22	66	31	11.9	491	785
2903 02 26 - 1x50 m	KLA 26-10	27	26	78	37	16.4	664	1062
2903 02 32 - 1x25 m	KLA 32-10	40	32	96	41.6	25.8	981	1610