

GrabiQ Zincir - Grade 10 (400)



Isıl işlem

Sertleştirilmiş ve temperlenmiş.
Not: Grade 10 (400) zincirler için maksimum çalışma sıcaklığı 400°C' dir.

Yüzey işlem

Mavi boyalı

Standartlar

EN 818-2:2008 (WLL+%25,
Malzeme çapı + %10)

Art.No.	Model	WLL (ton)	D (mm)	L (mm)	E (mm)	Ağırlık (kg)	MPF (kN)	Kopma kuvveti (kN)
2903 66 06	KLA 6-10 (400)	1.5	6.6	18	8.9	1.0	36.8	58.9
2903 66 08	KLA 8-10 (400)	2.5	8.8	24	11.2	1.7	63	102
2903 66 10	KLA 10-10 (400)	4	11.0	30	14.4	2.6	98	158
2903 66 13	KLA 13-10 (400)	6.7	14.3	39	19.2	4.5	166	268
2903 66 16	KLA 16-10 (400)	10	17.3	48	23.0	6.7	251	402